

アクティブシリーズ 代表性状

品名			アクティブN	アクティブN80S
密度	(15℃)	g/cm ³	0.9746	0.9173
引火点	(COC)	℃	280	264
動粘度	(40℃)	mm ² /s	6260	252.6
	(60℃)	mm ² /s	963.6	82.63
	(100℃)	mm ² /s	82.54	17.83
流動点		℃	-	-22.5
組成分析	アスファルテン分	mass%	0.4	0.4
	芳香族分	mass%	55.4	18.7
	飽和分	mass%	36.3	74.0
	レジン分	mass%	7.9	6.9
薄膜後の質量変化率		%	-0.70	-0.48
薄膜後の粘度比[60]			1.27	1.11